

BLOCKGRUNT

- **Paskirtis:** Polimeru dispersijas pagrindu pagamintas gruntas stipriai iģerianču paviršu (akytasis betonas, keramzito bloķai, keraminēs ir silikatinēs plytelēs, keraminēs ir mineralinio pluoštu plokštēs) vandens iģeriamumui išlyginti ir homogenizuoti prieš tinkuojant visų tipų sintetiniu arba mineraliniu tinku, taip pat pagrindo medžiagos paviršiaus sluoksniui sutvirtinti, paviršiaus struktūrai pagerinti, medžiagos tvirtumui ir dilimo atsparumui padidinti (gruntas yra laidus vandens garams – medžiaga „kvėpuoja“). Skirtas naudoti patalpose ir lauke. Blockgrunt suvienodina ir sureguliuoja drėgmės ģerimāsi į medžiagā, galima naudoti be išankstinio paruošimo, puikios kapiliarinės iģerties savybės, pagerina paviršiaus medžiagos struktūrā, pašalina nuo paviršiaus dulkes, pagerina sukibimā su apdailos medžiaga.
- **Naudojimas:** Pagrindo paruošimas. Pagrindas turi būti sausas, be organinių tirpiklių ir paviršiaus nešvarumų likučių. Rekomenduojama pašalinti nuo paviršiaus mechaniškai neprikibusių dalelių sluoksnį.
Gruntavimas. Gruntuoti purkštuvu, voleliu arba teptuku. Gruntā „Blockgrunt“ galima skiesti vandeniū atsižvelgiant į paviršiaus iģeriamumą. Darbinė temperatūra. Gruntu „Blockgrunt“ pagrindo medžiagā reikia gruntuoti esant > +5 °C aplinkos ir pagrindo temperatūrai, tačiau ne aukštesnei kaip +25 °C, o santykinis oro drėgnis turi būti ≥ 60 %. Prieš dengiant gruntā reikia gerai išmaišyti.
- **Sąnaudos:** Priklauso nuo paviršiaus iģeriamumo: koncentratas apie 1 kg/10 m². Gruntuojant stipriai iģeriantį paviršių 1:3 santykiu, sąnaudos yra apie 1 kg/40 m².
- **Laikymo sąlygos:** Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotėse nuo +5 iki +30 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesušaltų.
- **Galiojimas:** 1 metai nuo pagaminimo datos.
- **Pakuotės:** 5kg, 10kg, 25kg
- **Darbo saugumas:** Saugokite nuo vaikų. Dirbdami naudokite rankų, akių ir veido apsaugos priemones.