

“Hidrogrunt”

Grunts – prettvaiku membrāna

“Hidrogrunt” lieto kā gruntējošo līdzekli pirms hidroizolācijas “Hidroplast” uzklāšanas un kā prettvaiku membrānu telpās ar paaugstinātu mitrumu pirms krāsošanas, flīzēšanas, špaktelēšanas, tapešu līmēšanas un hidroizolācijas ieklāšanas ģipškartona plākšņu, apmetuma, betona, skaidu plātņu, saplākšņa aizsardzībai pret mitrumu, koka virsmu hidroizolācijai un saķeres uzlabošanai pirms keramisko flīžu līmēšanas. Izolācijas darbus var veikt gan sausās, gan mitrās telpās.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA. Darba temperatūra +10 līdz +30°C. Pamatvirsmām jābūt tīrai, bez putekļiem, tauku un eļļas traipiem. Pelējumu un aļģes apstrādā ar fungicīdu “Fungi” vai pelējuma likvidēšanas un tīrīšanas līdzekli “Fungi Pro”.

IESTRĀDĀŠANA. Uz vertikālām un horizontālām virsmām emulsiju klāj ar rullīti, otu vai izsmidzina. Pilnīgas izžūšanas laiks ir divas stundas pie apkārtējās vides un apstrādājamās virsmas temperatūras +18°C un gaisa relatīvā mitruma 50–70%. Uzglabāt slēgtā traukā +5 līdz + 30°C temperatūrā. Sargāt no sasalšanas. Derīguma termiņš ir divi gadi no izgatavošanas datuma. Izgatavošanas datumu skatīt uz iepakojuma.

PATĒRIŅŠ: lietojot kā gruntēšanas līdzekli pirms hidroizolācijas, – 1 l/7–10 m² (atšķaidot 1:1); lietojot kā prettvaika membrānu, – 1 l/3–5 m² (koncentrāts).