

PVA D3

Niiskuskindel PVA-liim tislēri- ja tootmistōōdeks

KIRJELDUS

PVA D3 on PVA-liim, mis ūhendab detailid niiskuskindlalt, vastavalt EN204 klassile D3.

KASUTUSVALDKONNAD

PVA D3 liimi kasutatakse mistahes leht- vōi okaspuidu liimimiseks, kui on vaja niiskuskindlat tulemust, nāiteks aknaraamide, transpordipakendite vōi vāliste ilmategurite poolt mōjutatavate tislēritōōdēte korral. Liim sobib ka ehitusplaatide (kips-, puitlaast-, vahtpolūsteroolplaatide) ja naha, paberi, papi, klaasi, portselani jm materjalide liimimiseks. Sobib ka kuumpressimiseks.

EELISED

- Tugev
- Hea niiskuskindlusega (klass D3)
- Veepōhine
- Tugeva lōhnata
- Kasutusvalmis
- Talub kōrget kuivatustemperatuuri
- Kuumpressimisēl ei deformeeru ega muutu poorseks

KASUTAMINE

Liimitavad pinnad peavad olema puhtad.

Kandke liim pintsliga vōi mōnel muul viisil ūhtlase kihina ūhele liimitavatest pindadest (eriti kōva vōi eksootilise puidu korral kandke mōlemale pinnale).

Ūhendage liimitavad pinnad 2–5 minuti pārast (aeg sōltub temperatuurist ja materjali poorsusest,

20 °C juures ca 3 min). Suruge pinnad kokku ning laske kuivada 24 tundi.

Kuivamistemperatuur peab olema ūle 5 °C.

Liimi kōvastumiskiirus sōltub temperatuurist, materjalist, poorsusest ja niiskusest. Kuumkuivatamisel vāheneb oluliselt liimi kōvastumise ja ūhenduse lōpliku tugevuse saavutamise aeg.

LIIMI KULU

5–10 m²/kg

PAKEND

0,5 kg, 1 kg, 5 kg, 20 kg, 1000 kg

TEHNILISED ANDMED

Spetsifikatsioon: EN204 klass D3

Liimi olek: valge, piimjas, tugeva lõhnata vedelik

Keemispunkt: 100 °C juures

Kuivjääk: u 40%

pH: 3–4

Viskoossus: 11 000 ± 2000 mPa, Brookfield RVT, 20 pööret min., +23 °C juures

PUHASTAMINE

Pärast kasutamist peske tööriistu ja seadmeid veega enne liimi kõvastumist.

SÄILITAMINE

Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida külmumise eest. Hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas.

TERVISE- JA KESKKONNAOHUTUS

Toode ei ole ohtlik (direktiiv 1999/45/EÜ).