

PROOF

- **Paskirtis:** Sutankina betonā, statybinius skiedinius bei pakeičia jų struktūrā. Padidina atsparumā vandens slēgiui. Turi plastifikuojančią savybių. Sudėtyje nėra chloridų. Galima naudoti gelžbetonio gaminiams ir hidrotechniniam betonui. Plastifikuoja paruoštą betono masę ir sumažina druskų išsiskyrimą. Gali būti naudojamas kaip priemonė nuo betono dulkejimo. Pagerina mūro skiedinio sukibimą su plytomis.
- **Naudojimas:** Priedas sumaišomas su vandeniu, skirtu skiedinio gamybai. 10% sumažinkite naudojamo vandens kiekį. Paruoštą betono mišinį arba statybinį skiedinį reikia sunaudoti per 60 min. Kai numatomas atmosferinis (normalus) vandens slėgis, denkite 20-30 mm storio apsauginį sluoksnį, sudarytą iš dviejų pasluoksnių. Kai vandens slėgis didesnis, tinko sluoksnis turi būti 30-40 mm storio. Priedą galima naudoti kartu su betono ir statybinio skiedinio kietėjimo greitintoju SPEED, plastifikuojančia priemone VINMIX ar BMP.
- **Sąnaudos:** 0,5–1L / 50kg cemento.
- **Laikymo sąlygos:** Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotėse nuo +5 iki +30 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesušaltų.
- **Galiojimas:** 2 metai nuo pagaminimo datos.
- **Pakuotės:** 1L, 5L, 10L, 25L
- **Darbo saugumas:** Saugokite nuo vaikų. Dirbdami naudokite rankų, akių ir veido apsaugos priemones. Patekus ant kūno, nedelsiant praplaukite dideliu kiekiu vandens.