

WINTERMIX

- **Paskirtis:** Veiksmīngas ķēminis priedas betonāvimui, mūrijimui, tinkāvimui ķēimos sālygomis (iki -12 °C) . Pāķemina vandens uķšālimo temperatūrā ir pāķreitina betono bei skiedinio ķietēķimo procesā. Nēra chloro jonū. Nesukelia metālo armatūros elektroķēminēs korozijas.
- **Nāudoķimas:** Priedas sumāišomas su vandēniu, skirtu ruošti statybinj skiedinj arba jpilamas j jau paruoštā skiedinj. Nerekomēduojama māišyti su sausais skiedinio ķomponentais. Suderinamas su plastifikatoriais BMP, Vinmix, hidroizoliācinii priedu Proof. Paruoštā skiedinj sunāudoti per 30 min. Sēķiant apsaugoti nuo šālto vēķo, naujai paklotus paviršius reikia apdēngti. Skiedinio temperatūra pries jmaišant „WINTERMIX” turi būti māķiausiai +16°C.
- **Sānaudos:** Priklausomai nuo aplinkos temperatūros, rekomēduojamas „WINTERMIX” ķiekis - nuo 1 iki 2,5 litrū 45-iems kg cemento.
Aplinkos temperatūrai esant:
+4°C - 1°C priedo dozē turi būti 1 litras
-1°C - 5°C priedo dozē turi būti - 1,5 litro
-5.°C - 12°C priedo dozē turi būti - 2,5 litro
- **Laikymo sālygos:** Laikyti sausose patalpose originaliose pakuotēse nuo +5 iki +30 °C temperatūroje. Saugoti, kad nesušāltū.
- **Galioķimas:** 2 metāi nuo pagāminimo datos.
- **Pakuotēs:** 1L, 5L, 10L, 25L
- **Darbo saugumas:** Saugokite nuo vaikū. Dirbdami naudokite rankū, akiū ir veido apsaugos priemones. Patekus ant kūno, nedelsiant praplauķite dideliu ķieķiu vandens.